

Contemporary Cement Tiles

Geschätzte Kundin, geschätzter Kunde

Wir freuen uns, dass Sie sich für unsere wunderschönen, handgemachten Produkte interessieren und möchten Ihnen an dieser Stelle noch einige wichtige Eigenschaften nennen:

Optik

Die Zementplatten werden von Hand gefertigt, Mass- und Farbabweichungen sowie Unregelmässigkeiten bei den Farbübergängen bei mehrfarbigen Platten sind nicht nur normal, sondern verleihen diesem Produkt erst seine typische Lebendigkeit. Auch leichte Beschädigungen an den Kanten gehören zu den typischen Charaktereigenschaften dieser Fliesen. Erst mit dem Gebrauch und der notwendigen Pflege ergibt sich die für einen Zementplatten-Boden typische Patina des Belags.

Anwendungsbereich

Fussböden und Wände in Wohnräumen. Fussböden und Wände in gewerblich genutzten Räumen mit mittlerer Nutzungsintensität. Zementplatten sind bezüglich der Abriebfestigkeit vergleichbar mit einem Marmorboden, sie sind nicht säure- und frostbeständig.

Verlegung

Die Verlegeanleitung von Bisazza muss unbedingt beachtet werden.

Wichtige Hinweise

- Die Farben der Zementplatten und die Bilder der Dekore im Buch Bisazza Contemporary Cement Tiles sind Computerentwürfe (siehe Punkt „Optik“).
- Flecken müssen sofort entfernt werden.
- Bodenbeläge aus Zementplatten von Bisazza dürfen nicht abgeschliffen werden.
- Die ständige Einwirkung von UV-Strahlung kann im Verlauf der Zeit den Farbton der Platten verändern.
- Wir empfehlen dringend, immer genügend Reserve zu bestellen.

Regelmässige Pflege

Mit rückstandsfreiem Neutralreiniger und Wasser (grüne Seife, Seife für Marmor oder Steinböden) reinigen und mit sauberem Wasser nachwischen. Keine aggressiven, säurehaltigen oder alkalischen Reinigungsmittel verwenden, wie Ammoniak, Bleichmittel, Kalkentferner, etc.!

Regelmässige Schutzbehandlung

Mit rückstandsfreien Neutralreinigern (Typ Fila Cleaner*) reinigen und 4 - 5 Mal pro Jahr 1:8 verdünntes Wachs Fila Matt* (1 Teil Wachs, 8 Teile Wasser) auftragen.

Erneuerung der Imprägnierung

Je nach Bedarf 1 - 2 Mal pro Jahr den Boden mit fett- und wachslösendem Grundreiniger (z.B. Fila PS/87* 1:10 verdünnt mit Wasser) reinigen und den Boden dann nach dem vollständigen Abtrocknen mit 50 % verdünntem Wachs (mattes Wachs Fila Matt* oder dem seidenmatten Wachs Fila Satin*) imprägnieren. Das Wachs wird mit einem Mikrofasertuch aufgetragen. Die Wachsschicht darf nur auf den vollkommen ausgetrockneten Boden aufgebracht werden. Nach der Verlegung der Zementplatten kann dies je nach Witterung bis zu 3 Wochen dauern. * Bitte das Produktdatenblatt des Herstellers beachten.

Wir empfehlen, dieses Infoblatt bei der Beratung zusammen mit dem Auswahlchein abzugeben.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Mit freundlichen Grüssen
Bisazza S.P.A.